



POLARIS®

TECHNISCHES MERKBLATT 2-K SPRAYDOSE GRUNDIERUNGEN POLARIS OCEAN Serie

Produkt	Spraydose / 2-K GRUNDIERUNG POLARIS OCEAN FINISH
Basis	Zwei Komponenten Grundierung Basis Acrylat / PUR
Farbton	Beige, Grau, Rotbraun
Glanzgrad / Eigenschaften	Matt / Hoher Korrosionsschutz, Hohe Füllkraft, Wasserbeständigkeit
Lieferviskosität	Vorgemischt Spraydose
Festkörper	70 +/- 2% / DIN EN ISO 3251
Dichte / Nass	1,7 +/- 0,1 g/cm ³ / DIN EN ISO 3233-2
Empf. Nassschichtstärke	ca. 80 - 120 my (Aluminum) ca. 140 - 220 my (Stahl, GFK)
Trockenschichtstärke	ca. 40 - 60 my (Aluminum) ca. 70 - 110 ny (Stahl, GFK)
Theoretische Ergiebigkeit	ca. 5 m ² bei 30 my Trockenschicht
Lagerfähigkeit	6 Monate / Ungemischt In gut verschlossenen kühlen, trockenen Räumen lagern
Vor Verarbeitung	Spraydose gründlich schütteln, Verarbeitungshinweise beachten !
Trägermaterial	Stahl, Holz, Metalle, Aluminium - Probelackierung durchführen !
Vorbehandlung	Trocken, Staub - und Fettfrei, Entrosten, Schleifen, Reinigen, Strahlen
Auftragsverfahren	2-K Spraydose
Härter / Mischungsverhältnis GW	Vorgemischt Spraydose
Verdünnung	POLARIS Verdünner
Verarbeitungsverviskosität	Vorgemischt Spraydose
Topfzeit	Nach Auslösung Härter ca. 24 Std.
Empf. Lackaufbau	Trägerschicht / Überlackierbar mit 1-K und 2-K Decklacken
Trocknungszeiten	Staubtrocken : nach 20 - 30 min. / 20°C Überlackierbar : nach 30 min. Griffest : nach 60 - 90 min. / 20°C Montagefest : nach 24h / 20°C Ausgehärtet : nach 7 Tagen
Entsorgung	Angaben Entsorgung Siehe Sicherheitsdatenblatt !
Reinigung	POLARIS Verdünner
Kontakt	Helbig GmbH, Heisenbergstrasse 22 - 28, 59423 Unna Tel. +49 2303 / 82080 eMail. info@helbig-industries.com