



# GRAVITY®

## VERARBEITUNGSHINWEISE 2-K SPRAYDOSE ANTISLIP GRAVITY FINISH Serie



### Untergrund:

Oberfläche anschleifen ! Oberfläche muss trocken,- staub - und fettfrei sein !  
Sandstrahlung oder geeignete chemische Vorbehandlungen werden empfohlen !  
Trägerschicht : AntiSlip mit POLARIS 2- K Grundierungen kombinierbar




### Anwendung :

Dose vor Gebrauch gut Schütteln !



Vor dem Lackieren den roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen.  
Dose um 180°C drehen und auf den Stift am Dosenboden aufsetzen.




Dose mit der Kappe kopfüber auf festen Untergrund stellen.  
Roten Auslöseknopf mit dem Handballen bis zum Anschlag drücken.



Dose nach dem Auslösen erneut gründlich schütteln !



Probessprühen - Spritzabstand ca. 20 - 25 cm  
2 -3 Spritzgänge  
Trockenschichtstärke 50 - 60 my



10 min. Zwischentrocknen nach den Spritzgängen  
min. 15 min. Ablüftzeit bei Ofentrocknung bis 60°C



Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen,  
dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.



Staubtrocken : nach 20 - 30 min. / 20°C  
Griffest : nach 60 - 90 min.  
Trittfest : nach 24h / 20°C  
Ausgehärtet : nach 7 Tagen

Theoretische Ergibigkeit :  
ca. 4m<sup>2</sup> bei 30 my Trockenschicht