



POLARIS®

VERARBEITUNGSHINWEISE 2-K SPRAYDOSE DECKLACKE POLARIS FINISH Serie HOME, INDUSTRIAL, ROAD, OCEAN




Untergrund:
Oberfläche anschleifen ! Oberfläche muss trocken, - staub - und fettfrei sein !
Sandstrahlung oder geeignete chemische Vorbehandlungen werden empfohlen !



Anwendung :
Dose vor Gebrauch gut Schütteln !



Vor dem Lackieren den roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen.
Dose um 180°C drehen und auf den Stift am Dosenboden aufsetzen.




Dose mit der Kappe kopfüber auf festen Untergrund stellen.
Roten Auslöseknopf mit dem Handballen bis zum Anschlag drücken.



Dose nach dem Auslösen erneut gründlich schütteln !




Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 25 cm
2 -3 Spritzgänge
Trockenschichtstärke 50 - 60 my



10 min. Zwischentrocknen nach den Spritzgängen
min. 15 min. Ablüftzeit bei Ofentrocknung bis 60°C



Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen,
dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.



Staubtrocken : nach 30 - 40 min. / 20°C
Griffest : nach 2 - 3 Stunden
Montagefest : nach 6 - 8 Stunden / 20°C
Ausgehärtet : nach 7 Tagen

Theoretische Ergiebigkeit :
ca. 3m² bei 50 my Trockenschicht