



POLARIS®

VERARBEITUNGSHINWEISE 2-K SPRAYDOSE GRUNDIERUNGEN POLARIS FINISH Serie HOME, INDUSTRIAL, ROAD, OCEAN



Untergrund:
Oberfläche anschleifen ! Oberfläche muss trocken, - staub - und fettfrei sein !
Sandstrahlung oder geeignete chemische Vorbehandlungen werden empfohlen !



Anwendung :
Dose vor Gebrauch gut Schütteln !



Vor dem Lackieren den roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen.
Dose um 180°C drehen und auf den Stift am Dosenboden aufsetzen.




Dose mit der Kappe kopfüber auf festen Untergrund stellen.
Roten Auslöseknopf mit dem Handballen bis zum Anschlag drücken.



Dose nach dem Auslösen erneut gründlich schütteln !



Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 25 cm
2 -3 Spritzgänge
Trockenschichtstärke 50 - 60 my



10 min. Zwischentrocknen nach den Spritzgängen
min. 15 min. Ablüftzeit bei Ofentrocknung bis 60°C



Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen,
dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.



Staubtrocken : nach 20 - 30 min. / 20°C
Überlackierbar : nach 30 min.
Griffest : nach 60 - 90 min. / 20°C
Montagefest : nach 24h / 20°C
Ausgehärtet : nach 7 Tagen

Theoretische Ergiebigkeit :
ca. 5m² bei 30 my Trockenschicht